



BodyGard S36

Powłoka na bazie wody

Tevo Bodygard S36 jest nietoksyczną powłoką o niskiej zawartości rozpuszczalnika. BG-S36 nie traci właściwości w trudnych warunkach atmosferycznych m.in. kwaśne deszcze, promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury nawet przez 3 lata. Bodygard S36 gwarantuje fantastyczne zrzucanie wody i najwyższą jakość połysku.

CECHY SZCZEGÓLNE: Super hydrofobowość i oleofobowość, zwiększony połysk, gładkie wykończenie, odporność na zanieczyszczenia organiczne, odporność na twardą wodę, odporność na chemię, tworzy nieprzywierającą powierzchnię, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.

MIEJSCA APLIKACJI: Elementy lakierowane karoserii. Obudowy motocykla. Elementy lakierowane rowerów. Stal nierdzewna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować bezpośrednio na słońcu. Nie aplikować podczas deszczu. Nie aplikować na zakurzonym terenie. Nie aplikować na powierzchni > 25°C. Najlepiej aplikować w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z wodą przez 72 godz. Unikać mycia powierzchni przez 7 dni. Nie wdychać i nie spożywać.




PAKOWANIE

50 ml szklana butelka



**JEDWABIŚCIE
GŁADKI**



**MNIEJSZY
OSAD Z WODY**



**ODPORNY NA
ZARYSOWANIA**



**GRUBSZA
WARSTWA**



WYGLĄD	Przejrzysta ciecz (na bazie wody)
KOLOR	Bezbarwny
ZAPACH	Wyczuwalny chemiczny
WYKOŃCZENIE	Połysk i gładkość
TRWAŁOŚĆ	Do 3 lat
GRUBOŚĆ POWŁOKI	3-4,5 mikrona
TWARDOŚĆ	> 8 H
KĄT KROPELKI	> 90 stopni
WYDAJNOŚĆ	300 m ² / litr lub 50 ml / 2 samochody
WAŻNOŚĆ PRODUKTU	Zamknięty 12 miesięcy / otwarty 1 miesiąc
CZAS WIĄZANIA	24 godz. schnięcie / 7 dni pełne wiązanie
WARSTWOWANIE	Można warstwować dla otrzymania większego połysku i śliskości
NAKLADANIE	Wcierać i polerować

Twardość	6 H	7 H	8 H	9 H	> 9 H
Hydrofobowość					MAX
Gładkość					MAX
Połysk					MAX
Trwałość	1 ROK	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT